


メタルマスク表面処理評価試験

【ソルダーペースト抵抗測定結果】



ヒストグラム

抵抗値 (g)	中山理研フッ素コート	中山理研テフロンコート	表面処理無し	他社コーティング
4	0	0	0	0
6	3	8	0	0
8	16	18	1	0
10	11	4	13	13
12	0	0	10	11
14	0	0	5	5
16	0	0	1	1

統計値

	中山理研フッ素コート	中山理研テフロンコート	表面処理無し	他社コーティング
平均	8.27	7.33	11.33	11.27
中央値 (メ)	8	7.5	11.5	11
最頻値 (モ)	8	8	10	10
標準偏差	1.26	1.21	1.77	1.6
分散	1.58	1.47	3.13	2.55
最小	6	5	8	9
最大	10	10	16	15
標本数	30	30	30	30

